

# Jupol Koncentrat

## Beltéri falfesték



### Felhasználási terület – Tulajdonságok

- környezetbarát és könnyen felhordható beltéri falfesték
- ellenáll a száraz dörzsölésnek, kiváló a páraáteresztő-képessége
- kiváló fedőképességű, rendszerint elegendő egyszer felhordani
- elsősorban mindenféle szilárd és száraz felület felújító festésére alkalmas, így finoman vakolt fal- és mennyezeti felületek, beton, cementkötésű és gipszkarton lemezek, valamint domború papírtapéták felújító festésére, az alapot az első festés előtt kenjük át AKRIL EMULZIÓ-val
- színe fehér, nem színezhető

### Előkészítés - Felhordás – Beépítés

- rövid szőrű teddy-hengerrel hordjuk fel, általában egy rétegben
- a festéket közvetlenül az eredeti vödörből használjuk
- a használat előtt ne keverjük és ne hígítsuk
- munkahőmérséklet: +5 °C – +35 °C
- száradási idő: 4-6 óra (T=+20 °C, relatív páratartalom=65%)

### EN 13 300 szerinti besorolás

- nedves súrolás állóság: 5. frakció, kontraszt-arány: 1. frakció

### Anyagszükséglet - Szavatosság - Tárolási feltételek – Kiszerezés

- anyagszükséglet ~150–190 ml/m<sup>2</sup> egyrétegű felhordáshoz, az alap nedvszívó-képességétől és érdességétől függően
- két rétegben csak sötét vagy nagyon koszos felületre hordjuk fel
- eltartható legalább 12 hónapig
- +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten raktározzuk, védjük a közvetlen napsütéstől, nem fagyálló
- 5 l (~26-33 m<sup>2</sup>) és 16 l (~84-106 m<sup>2</sup>) kiszerezésben kapható