

Kreatív falfesték vízálló „Fantastico”

Wandlasur Fantastico

TULAJDONSÁGOK

Felhasználásra kész, átlátszó, vízálló falfesték, amely légáteresztő, oldószermentes, az EN 13300 szabvány 2. osztályának megfelelően dörzsölés és mosásálló. Új lehetőséget ad a festőtechnikán belül a kreatív, matt, lazúros felület megvalósításában.

ALKALMAZÁS

A mediterrán hatást törléssel vagy pontszerű foltok kialakításával, összefogott szalagok görgetésével (bőr, vagy rongy) érhetjük el.

Megfelelő alapfelület a **Kreatív falfesték vízálló Fantastico-t** alkalmazásához pl. fűrészesporos és nyomott mintás tapéták, valamint a Durlin EURO Saten és Euro Glanz falfestékekkel átvont felület.

ALAP

Minősége Az alapfelület száraz és szennyeződéstől mentes és hordképes kell legyen.

| | | |
|------------------|-----------------|---|
| MINŐSÉGI | Kiszerezés: | 2.5, 1 |
| JELLEMZŐK | Tárolás: | Hűvös, fagymentes, száraz helyen. |
| | Tárolhatóság | Az eredeti, bontatlan, jól lezárt kiszerezésben a gyártástól számított 1 évig felhasználható. |
| | Száradási idők: | +12 - + 25 °C hőmérséklet mellett a teljes átszáradáshoz kb.12 óra szükséges |
| | Kiadósság: | kb. 1 liter kb. 12 m ² , átvonható 12 óra múlva |
| | Kötőanyag: | diszperziós bázis |

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Színárnyalat: | transzparens, |
| Oldószer: | hígíthatlanul kell feldolgozni |
| Gyulladáspon: | nem éghető |

FELHASZNÁLÁS

A **Kreatív falfesték vízálló Fantastico-t** felhordást javasoljuk ecsettel, kefével, szivaccsal, mosókesztyűvel.

Színre-keverés esetén 2,5 l anyaghoz 1-2 db 100 g-os DURLIN Kreatív színező anyag (Folltonfarbe) hozzáadását javasoljuk.

Használat előtt alaposan össze kell keverni az anyagot!

A színezett **Kreatív falfesték vízálló Fantastico-t** tetszés szerinti technikával és kreatív módon, kedvünk szerint mosókesztyűvel, bőrszalag rollerrel, szivaccsal is felhordhatjuk. A hatás megerősítésére megfelelő száradás után megismételhetjük a korábbi műveletet még egyszer azonos vagy más technikával, vagy új szín alkalmazásával.

A Durlin EURO Saten és Euro Glanz falfestékekkel bevont felületen 4-5 óra száradási idő eltelte után kezdhető el a színhatás, minta kialakítása.

MUNKA- VÉDELEM

Az összetételre, alkalmazásra, tisztításra, és a használat utáni teendőkre vonatkozó részletes információk a BIZTONSÁGI ADATLAP-ról beszerezhetőek.

FONTOS TUDNIVALÓK

A munkaeszközöket közvetlenül a használat után vízzel tudjuk alaposan megtisztítani.

+ 8 °C alatt nem bedolgozható!

Ez a gyártmányismertető átfogó tapasztalatokra épül, legjobb tudásunk szerinti tanácsokkal szolgál, jogi kötelezettség nélkül, és nem alapoz meg sem szerződéses jogviszonyt sem az adásvételi szerződés mellékleteként nem szerepel. Termékeink minőségét eladási- és szállítási feltételeink keretein belül garantáljuk. A meghibásodás kockázatának csökkentésére, korlátozó intézkedéseket vezettünk be. Természetesen nem minden lehetséges jelenlegi és jövőbeni felhasználási eset és sajátosság hiánytalan felsorolására kerülhetett sor. A szakemberek számára ismertnek vélt adatok közlésétől eltekintettünk, ez azonban nem mentesíti a felhasználót homályos információk tisztázása, előzetes gyakorlati próba elvégzése alól. Egy új termékismertető kiadásakor a jelenlegi érvényét veszti.