

FM 60 Fugázó

(FM 60 Fugenmörtel)



- ✓ flexibilis
- ✓ vízlepergető hatású
- ✓ nagy színválaszték



Terméktulajdonságok

Por alakú, víz- és fagyálló, élelmiszerbarát, nagy szilárdságú, vízlepergető, különösen képlékeny flex fugahabarc. Egyenletesen húzható és könnyen bedolgozható a fugába. Alacsony vízfelvételi képessége és a nagyobb kopásállósága ellenére is a fugaelszíneződés szinte kizárt.

Alkalmazhatóság

Bel- és kültérben, 2-7 mm fugaszélességig, vízszintes és függőleges felületek víz és szennyasztító fugázó anyaga. Alkalmos kerámia csempék, lapok és mozaik lapok fugázására vizes helyiségekben, teraszokon és erkélyeken. Padlófűtésre megfelelő.

Műszaki adatok

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Anyagszükséglet: | ~ 0,5 - 0,9 kg/m ² * |
| Vízigény: | kb. 0,30 l/kg (=30%) ** |
| Pihentetési idő: | kb. 5 perc |
| Fazékidő: | kb. 2 óra |
| Kötésidő/járhatóság: | kb. 24 óra múlva |
| Fugaszélesség: | 2-7 mm repedésmentes |
| Színválaszték: | lást a mintatáblát |

*csempe és fugamérettől függően

** Az intenzív színek (piros, kék, sárga, zöld, fekete, siena) esetében a keverővíz mennyisége: kb. 0,25 l/kg (=30%)

Termékadatok

Kiszerezés:

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| 25 kg papírzsák | 48 zsák / 1.200 kg / raklap |
| 8 kg karton | 84 karton / 672 kg / raklap |
| 2 kg karton | 4 karton / egységcsomag |
| | 216 karton / raklap |

Tárolás: Szárazon, jól lezárt eredeti csomagolásban, fa raklapon, kb. 12 hónapig.

00-00/01 FM 60 Fugázó, 16.7.2007, IKA, 1

Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok

MSZ EN 13888

Hidegburkolat ragasztási rendszer

Bedolgozás

Javasolt szerszám:

Lassú fordulatú, keverőszáras fúrógép, megfelelő méretű keverőedény, keménygumi fugázó, fugamosó szivacs, vizes edény. A szerszámokat használat után azonnal vízzel meg kell tisztítani.

Alapfelület:

A burkolat ragasztónak és a fugaszéleknek száraznak, por, olaj- és zsírintesnek kell lennie. A fuga tartományában csemperagasztó- vagy ágyazóhabarcs maradványok, kitüremkedések ne legyenek.

Nem alkalmas:

Saválló fugázásra és dilatációs hézagok ki-töltésére. Nagy vízterhelésnek kitett helyeken (ipari környezetben, autómosók-ban stb.). Ilyen esetekben ajánlott a **Murexin FMY 90 Epoxi fugázó** vagy a **FME 80 Extrem fugázó** használata.

Keverés:

Egy tiszta keverőedényben a port a kimért vízhez (0,3 l víz/ 1 kg fuga) adagolva lassú fordulatú keverővel homogén, csomómentes masszává keverjük. kb. 5 perc pihentetési idő után még egyszer átkeverjük az egészet.

Feldolgozás:

A masszát kemény fugázó gumival, a fugairányra átlósan húzva dolgozzuk be a fugákba. Ügyeljünk rá, hogy a fuga teljes keresztmetszetét hézagmentesen töltsük ki. A kerámiaburkolat típusától függően 5-15 perc múlva tiszta vízzel, puha mosószivaccsal mossuk át a felületet, majd tiszta vízzel ismételjük meg a tisztítást.

24 órán keresztül a felületet védjük a mechanikai terhelésektől. A fugaanyag foltosodásának elkerülése érdekében a fugázás előtt a ragasztóhabarcs kiszáradását meg kell várni és egyenletesen, mindenhol ki kell kaparni. Az egymás mellé kerülő fugaanyagok esetén azonos sorozatszámú anyagot szabad használni.

Rendszerkiegészítő termékek

MUREXIN Szilikonok és élzáró profilok az aktuális Murexin Fugaprogram színeiben.

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálható a termék biztonsági adatlapján.

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismeretünk alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelhető cégünkkel. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tűntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibaelhárítások kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismeretek feltételezünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivételző nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivételzés esetén sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.

00-00/01 FM 60 Fugázó, 16.7.2007, IKA, 2

Murexin Kft. H - 1103 Budapest, Noszlopy u. 2
Tel.: +36 1 261 51 41, Fax: +36 1 261 63 36
e-mail: murexin@murexin.hu, Internet: www.murexin.hu

MUREXIN

Az Építő Erő.