

FMY 90 Epoxi Fugahabarc

(FMY 90 Fugenmörtel Epoxy)

- ✓ fugázáshoz és ragasztáshoz is
- ✓ szürke és fehér
- ✓ baktériumgátló



Terméktulajdonságok

Élelmiszerbarát, vízzáró, fagyálló, oldószermentes, baktériumgátló, öregedésálló, vegyszerálló, kétkomponensű epoxigyanta-habarc.

Alkalmazhatóság

Bel és kültérben, vékonygázású ragasztóként ragasztásra, valamint általános kerámia burkolólapok vegyileg ellenálló, (agresszív víz, növényi és állati zsírok), nagy szilárdságú fugázására fal és padlófelületeken. Ivóvíz tárolókban is használható.

Műszaki adatok

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Anyagszükséglet: | kb. 1 kg/m ² |
| Keverési arány: | Komp A : Komp B = 3 : 1 |
| Fazékidő: | kb. 30 perc |
| Nyitott idő: | kb. 30 perc |
| Korrigálhatóság: | kb. 30 perc |
| Vegyileg terhelhető: | kb. 10 nap múlva |
| Kikeményedés/Járhatóság: | kb. 24 óra múlva |
| Max. rétegvastagság: | 5 mm |
| Feldolgozási hőmérséklet: | +15°C fölött |
| Max. fugaszélesség: | 10 mm |

Termékadatok

Kiszerezés:

6 kg kanna 70 kanna / 420 kg /raklap

Tárolás: Szárazon, jól lezárt eredeti csomagolásban, fa raklapon, kb. 12 hónapig.

Színválaszték: szürke, fehér, további színek RAL kártya alapján egyeztetés szerint

Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok

DVGW Arbeitsblatt - W270

4190-01/01 FMY 90 Epoxi Fugahabarc, 16.7.2007, IKA, 1

Hidegburkolat ragasztási rendszer

Bedolgozás

Javasolt szerszám:

Lassú fordulátú, keverőszáras fúrógép, megfelelő méretű keverőedény, kemény gumifugázó, fugamosó szivacs, kemény szivacs (viszkóz-szivacs), vizes edény. A szerszámokat használat után azonnal vízzel meg kell tisztítani.

Alapfelület:

Az alapfelületnek ill. a fuga alapjának és a fugaszéleknek tökéletesen száraznak, pormentesnek, valamint olaj-, és zsírmentesnek, fagymentesnek, málló részekről mentesnek kell lennie, az aktuális szabványnak megfelelően.

Alkalmas:

Beton, vakolat, gázbeton, gipszes felületek, cementesztrichek, öntött-aszfalt-esztrichek, keményhab-lemezek, kátrány-epoxi szigetelések, fa-, fém-, poliészter-felületek esetén kerámia burkolatoknál; különösen alkalmas laboratóriumokban, gyógyfürdőkben, autómosókban, tejfeldolgozóknak, sörfőzdékben, vágóhidakon, akkumulátor-helyiségekben, nagykonyhákban, cukorgyárakban, pékségekben, stb.

Nem alkalmas: lásd a Vegyszerállósági táblázatot!

Keverés:

A két komponenst (A+B) tiszta keverőedénybe öntjük, közben ügyeljünk arra, hogy a komponensek tartóedényeit alaposan ürítsük ki. Ezt követően a komponenseket keverővel alaposan elkeverjük. Végül az anyagot egy másik edénybe átöntjük, és még egyszer átkeverjük az egészet.

Feldolgozás:

A masszát kemény fugázógumival, a fugáira nyra átlósan húzva dolgozzuk be a fugákba. Ügyeljünk rá, hogy a fuga teljes keresztmetszetét hézagmentesen töltsük ki. A kerámiaburkolat típusától függően 5-15 perc múlva tiszta vízzel, kemény mosószivaccsal mossuk át a felületet, majd tiszta vízzel ismételjük meg a tisztítást. A nem alaposan tisztított felület a későbbiekben már nem tisztítható meg! Az Univerzális Epoxi habarcs termékkel történő ragasztást/fugázást követően kb. 1 napig a mechanikai terheléstől védeni kell! A frissen készített felületre az anyag teljes átkeményedéséig rálépni nem szabad!

Rendszerkiegészítő termékek

MUREXIN Epoxi fugalehúzó
MUREXIN Epoxi mosószivacs

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálható a termék biztonsági adatlapján.

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelhető cégünkre. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tűnő kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibaelhárítás érdekében kérésre érdeklődés esetén felhívjuk termékünk felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismeretek feltételezünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivételről nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivételzés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.

4190-01/01 FMY 90 Epoxi Fugahabarcs, 16.7.2007, IKA, 2

Murexin Kft. H - 1103 Budapest, Noszlopy u. 2
Tel.: +36 1 261 51 41, Fax: +36 1 261 63 36
e-mail: murexin@murexin.hu, Internet: www.murexin.hu

MUREXIN

Az Építő Erő.