

Műszaki adatlap

Hidegburkolat ragasztási rendszer

SF 50 Kőfugázó

(SF 50 Steinfuge)

- ✓ trass adalékkal
- ✓ fagy- és sóálló
- ✓ egyszerű feldolgozhatóság



MUREXIN

Építőanyagok



Terméktulajdonságok

Por alakú, víz-, fagy- és oldott só álló, élelmeszer barát, hidraulikusan kötő, javított minőségű fugahabarc. A hozzáadott trass adalék megakadályozza a sókivirágzást.

Alkalmazhatóság

Bel- és kültérben, 4-30 mm fugaszélességig, klinkertéglák, beton és természetes kövek, térburkolatok padlófelületeinek fugázására. Gépi feldolgozásra különösen alkalmas.

Műszaki adatok

Vízigény: kb. 0,19 l/kg (=19%)
Fazékidő: kb. 40 perc
Járható: kb. 24 óra múlva
Fugaszélesség: 4 - 30 mm repedésmentes

Anyagszükséglet: Kőformától, fuga mélységtől és fuga szélességtől függően változik. Az adott területen próbafelület készítésével határozható meg.

Termékadatok

Kiszerezés: 25 kg papírszak; 48 zsák (=1200kg) / raklap
Tárolás: Szárazon, jól lezárt eredeti csomagolásban, fa raklapon, kb. 12 hónapig.

Színválaszték: szürke, camel

Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok

MSZ EN 13888

4185-01/01 SF 50 Kőfugázó, 16.7.2007, IKA, 1

Murexin Kft. H - 1103 Budapest, Noszlopy u. 2
Tel.: +36 1 261 51 41, Fax: +36 1 261 63 36
e-mail: murexin@murexin.hu, Internet: www.murexin.hu

MUREXIN

Az Építő Erő.

Hidegburkolat ragasztási rendszer

Bedolgozás

Javasolt szerszám:

Lassú fordulatú, keverőszáras fúrógép, megfelelő méretű keverőedény, keménygumi fugázó, fugamosó szivacs, vizes edény. A szerszámokat használat után azonnal vízzel meg kell tisztítani.

Alapfelület:

A fuga alapjának és a fugaszéleknek száraznak, pormentesnek, valamint olaj- és zsírmentesnek kell lennie. A fuga tartományában csemperagasztó- vagy ágyazóhabarcs maradványok, kitüremkedések ne legyenek.

Alkalmas: Különböző térburkolatok (klinkertégla, térbeton, ho-mokkő, kerámia, stb.) fugázására.

Nem alkalmas: Saválló fugázásra és dilatációs hézagok ki-töltésére. Nagy vízterhelésnek kitett helyeken (ipari környezetben, autómosók-ban stb.). Ilyen esetekben ajánlott a **Murexin FMY 90 Epoxi fugázó** vagy a **FME 80 Extrem fugázó** használata.

Keverés:

Egy tiszta keverőedényben a port a kimért vízhez (4,6 l / 25 kg zsák) adagolva lassú fordulatú keverővel homogén, csomómentes masszává keverjük kb. 3 perc.

Feldolgozás:

A masszát kemény fugázógumival, a fugairányra átlósan húzva dolgozzuk be a fugákba. Ügyeljünk rá, hogy a fuga teljes keresztmetszetét hézagmentesen színültig töltsük ki. A burkolat típusától függően 5-15 perc múlva tiszta vízzel, puha mosószivaccsal mossuk át a felületet, majd tiszta vízzel ismételjük meg a tisztítását. A gépi tisztítás fugázó géppel is történhet.

24 órán keresztül a felületet védjük a mechanikai terhelésektől.

A fugaanyag foltosodásának elkerülése érdekében a fugázás előtt a ragasztóhabarcs kiszáradását meg kell várni és egyenletesen, mindenhol ki kell kaparni.

Az egymás mellé kerülő fugaanyagok esetén azonos sorozatszámú anyagot szabad használni, az esetleges színeltérések elkerülése érdekében.

Rendszerkiegészítő termékek

MUREXIN SIL 50 Természeteskő szilikon

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálható a termék biztonsági adatlapján.

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Fenti műszaki tájékoztatónkat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismeretünk alapján állítottuk össze. Az ismertető alapján semmi nemű jogi kötelezettség nem terhelhető cégünkkel. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tűnő kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibaelhárítás érdekében kockázatunk elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismeretek feltételezünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivételről nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a kérdéses, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivételzés esetében sem. Jelen műszaki ismertető újabb változat kiadásával érvényét veszti.

4185-01/01 SF 50 Kőfugázó, 16.7.2007, IKA, 2

Murexin Kft. H - 1103 Budapest, Noszlopy u. 2
Tel.: +36 1 261 51 41, Fax: +36 1 261 63 36
e-mail: murexin@murexin.hu, Internet: www.murexin.hu

MUREXIN

Az Építő Erő.