

EMPIRE zománCFesték

TERMÉKTÍPUS	Tixotropikus (kocsonyás) alkidfesték.
ALKALMAZHATÓSÁG	Kül- és beltéri fémfelületek, beltéri fa, faforgács, farost festésére alkalmas a használati utasítás szerint. Az Empire egyenletes felületet képez, különösen ecsettel való felhordásnál.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET	Bútorok, beltéri nyílászárók, fűtőtestek festésére alkalmas. Kültéren csak tetővel védett helyre javasolt!
MŰSZAKI ADATOK	
Fedőképesség	Kb. 12 m ² /l A fedőképességet a kezelendő felület érdessége, porózussága, valamint a kezelés módja és körülménye befolyásolják.
Szárazanyag-tartalom	50-55% szintől függően.
Fajsúly	1,0-1,2 kg/l szintől függően.
Hígító	1050-es lakkbenzin vagy Ruiskuohenne 1032 (szóráshoz használatos hígító).
Felhasználási mód	Ecsettel vagy szórással.
Száradási idő +23°C, rel. páratartalom 50%	Porszáraz 3 óra elteltével. Újrafesthető egy nappal a festést követően.
Fényesség	4, félmatt
Bázisfesték	A, C, Y, R
Színezés	A Monicolor Nova színekártya szerinti színekben.
Kopásállóság	Jó.
Mosással szembeni ellenállóság	Jó, amennyiben hagyományos mosószereket alkalmazunk.
Oldószerekkel szembeni ellenállóság	Ellenáll a terpentinnel, lakkbenzinnel és a háztartási alkoholnak, de nem tűri a nitro bázisú hígítót.
Olaj és zsírállóság	Ellenáll a növényi olajnak, állati eredetű zsíroknak, kenőzsírnak és kenőolajnak.
Vegyszerekkel szembeni ellenállóság	Ellenáll az enyhe gáz és vegyszeres porok által okozott terhelésnek.
Hőtűrés	90 °C

EMPIRE zomácfesték

Raktározás és szállítás Bírja a hűvös helyen történő tárolást és szállítását.

Kiszerezés 0,225 l; 0,9 l; 2,7 l; 9 l

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Felület előkészítése **Új, festetlen felületek:** távolítsa el a por-, zsír- és egyéb szennyeződések. Beltérben végezzen alapozófestést Jehu alapozóval. Az acél-, horganyzott, illetve alumínium felületeket alapozza Rostex rozsdagátló alapozófestékkel. A kültéri és a nedves beltéri alumínium felületeket mindenképpen kezelje le Serablock rozsdagátló alapozóval.

Festett felületek: mossa le a festett felületet mosószerrel, majd gondosan öblítse le vízzel és alaposan szárítsa meg. Távolítsa el a leváló részeket kaparóvassal, majd csiszolja meg az egész felszínt. Távolítsa el a csiszolás során keletkezett port. Glettelje ki a lyukakat és mélyedéseket.

Festési körülmények A festendő felület legyen száraz, a hőmérséklet legalább +5 °C, a levegő relatív páratartalma pedig 80% alatt legyen.

Festés Használat előtt az Empire festéket nem kell felkeverni, csak hígítás esetén. Ecsetelést megelőzően hagyjuk egy ideig kocsonyásodni. Ecsettel történő felhordásnál hígítható 1050-es lakkbenzinnel max. 10%-ban, szórópisztoly alkalmazásakor 1032-es Ruiskuohenne hígítóval max. 10-20%-ban. Ecsettel vagy szórással 1-2 rétegben kell felhordani.

Festőszerszámok tisztítása 1050-es lakkbenzinnel.

ÜZEMBIZTONSÁG

Gyúlékony!

Oldószeres benzint tartalmaz, aromatartalma kb. 17%.
Kerülje az oldószeres gőzök/szórás során keletkező ködpára belélegzését.
Gondoskodjon a kielégítő szellőztetésről.

A termékről biztonságtechnikai adatlap kérhető.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS

A termék nem önthető csatornába, sem a vízrendszerbe vagy a talajba.
A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell szállítani.
Az üres, száraz dobozok újrafeldolgozhatók, vagy ennek hiányában hagyományos szemétkerakó helyre szállíthatók.

SZÁLLÍTÁS

VAK/ADR-

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001 környezetvédelmi követelményeknek.