

FEELINGS FURNITURE PAINT

Bútorfesték

TERMÉKTÍPUS

Fényes vagy fél-matt, szagtalan, nem sárguló, vízhígítású, akrilát latex fedőfesték beltéri felületek kezelésére. Számos beltéri felületen használható, száradás után szép felületet képez, mely időtálló és könnyen tisztítható.

ALKALMAZHATÓSÁG

Beltéri fa burkolatok, ajtók, bútorok, szekrények, falak, MDF, stb. kezelésére. Használható még lealapozott fém és előzőleg vízhígítású vagy katalizátoros festékekkel festett felületek átfestésére.

MŰSZAKI ADATOK

Szárazanyag tartalom: kb. 33%
Sűrűség: kb. 1.2 kg/l
Moshatóság: >5000-szer súrolható (DIN 53778)
Kémiai ellenállás: jó (ISO 2812-1)
Bázisfesték: A és C
Káros anyag kibocsátás: M1: A finn szabványrendszer besorolása szerint a kiemelkedően környezetbarát termékek közé tartozik.

Színezhetőség

A Tikkurila Symphony Színkártya színei szerint.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Felület előkészítés festetlen felületen

A festendő felület legyen száraz, tiszta és minden felületi szennyeződéstől mentes (zsír, olaj, piszok, egyéb leváló részek). Használjon megfelelő Tikkurila terméket a tisztításhoz és a penész eltávolításához. A csomókat és gyantás részeket kezelje Tikkurila Knotting Lakkal. A megfelelő Tikkurila töltőanyaggal javítson mindenféle repedést, lyukat, illetve simítsa az egyenetlen felületeket. A már festett, kifényesedett, javított felületeket csiszolja át, majd távolítsa el a csiszoláskor keletkezett port.

Figyelem: a festék elszíneződése, főleg világosabb színek esetében, főleg a csomós és gyantás részeken előfordulhat. Az alábbi fafajtáknál különös figyelemmel járjon el a csomós, gyantás részek kezelésekor: tölgy, tíkfa, cédrus, duglászfenyő, mahagóni. A magas olajtartalmú, illetve vízben oldható csersav tartalmú fafajták esetén a száradási idő meghosszabbodik, illetve gyengítheti a kikeményedést, a felületre való tapadást, elszíneződést okozhat a kezelt felületen.

FEELINGS FURNITURE PAINT

Bútorfesték

Alapozás	<p>A még festetlen beltéri fafelületeket alapozza teljes egészében, a már festett felületeket pedig kezelje helyenként, ahol szükséges Feelings Bútor Alapozóval vagy Unica Tapadó Alapozóval.</p> <p>Az Unica Tapadó Alapozót használjunk olyan fa felületre melyekből bizonyos anyagok eltávozhatnak (kivérezhhetnek) és foltosodást okozhatnak a felületen.</p> <p>A festetlen fém felületeket alapozzuk Unica Fém Alapozóval.</p>
ALKALMAZÁS	<p>Felhordható ecsettel, hengerrel és szórással. Poliészter és nylon ecseteket használjunk a festéskor. Airless fúvóka nagysága: 0.013" – 0.015". Szükség esetén hígítsa a festéket 5%-ban vízzel.</p>
Festési körülmények	<p>Minden festendő felület legyen száraz, a fa nedvességtartalma legyen 20 % alatt, a levegő hőmérséklete legalább +8 °C legyen és a levegő relatív páratartalma pedig legyen 80% alatt.</p>
Festés	<p>Használat előtt alaposan keverje fel a festéket. Vigyen fel 2 réteg Feelings Bútorfestéket a teljes felületre.</p>
Festőszerszámok tisztítása	<p>Használat után a szerszámokat tisztítsa azonnal tiszta vízzel.</p>
Fedőképesség	<p>8-10 m²/l rétegenként.</p> <p>A fedőképességet a kezelendő felület érdessége, porózussága, valamint a felhasználás módja és körülményei is befolyásolják.</p>
Száradási idők	<p>23°C-on és a levegő 50% relatív páratartalma mellett: érintésszáraz 1 óra elteltével és átfesthető 16 óra múlva. A festék 2-3 nap múlva éri el teljes keménységét.</p>
ÜZEMBIZTONSÁG	<p>A termék összetétele nem indokolja a figyelmeztető jelzést. A használat során megkövetelt a gondos eljárás.</p>
KÖRNYZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS EU Directive 99/45/EC	<p>A folyékony hulladékot a veszélyes hulladékok lerakóhelyére kell szállítani. Az üres, száraz dobozok újra feldolgozhatók, vagy ennek hiányában hagyományos szeméttlerakó helyre szállíthatók.</p>
TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS	<p>Fagytól védendő.</p> <p>ADR/RID -</p>