

FACADE SYSTEM

2090

SIMULTAN



KÖNNYEN KIALAKÍTHATÓ SIMA FELÜLETEK

Finomszemcsés simítóvakolat

0,6 mm maximális szemcsenagyság: sima végső felület kialakítására.

Jó páraáteresztő képességű: kellemes lakóklimát biztosít.

Nagy szilárdságú: sérüléseknek ellenáll.

Kvarchomok alapú, kerek szemcsealakú: könnyen simítható.



Kívül: csak fal
Belül: csak fal
kézi

Alkalmazási terület

Új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok külső és belső falazatainak páraáteresztő, simító vakolata. Kézi vagy gépi alapvakolatokra, illetve hagyományos módon készített alapvakolatokra hordható fel. Az ilyen módon elkészített felület festhető, tapétázható, vékonyvakolattal színezhető.

EN 998-1

GP CSII ,

IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK



Hőmérséklet min.
5 °C

Hőmérséklet max.
25 °C

Időjárás felhasználás során

A munka során a levegő és alapfelület hőmérséklete +5°C és +25°C legyen. Kötésidő alatt kerülni kell a közvetlen napsütést, hőt, fagyot, intenzív nedvességet (eső) és huzatot. Az alacsony hőmérséklet negatívan befolyásolhatja a kikeményedést, az anyag kötéseideje meghosszabbodik. A vakolatot kötésidő alatt fagy nem érheti!

FELDOLGOZÁS

Alapfelület elvárások

Simultan kvarchomokos simítóvakolatot olyan mész-cement alapvakolatokra hordjuk fel, amelyek megfelelő szilárdságúak, por- és szennyeződésmentesek. Az alapfelület hőmérséklete legyen +5°C és +25°C között.

Alapfelület előkészítés

A munkálatok előtt takarjuk le védendő felületeket!
Felhordását megelőzően a falfelületek egyenletes nedvsvívását előnedvesítéssel biztosítani kell.

Keverék előkészítés

A Simultan kvarchomokos simítóvakolatot az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel. Keverése történhet betonkeverőben, horizontális keverővel (pl. PFT HM24), esetenként keverőgéppel (megfelelő keverőszárat használva) vagy kézzel.

Anyagszükséglet: 1 zsák (25 kg) 5-8 m²-re elegendő 2-3 mm rétegvastagságban. A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg.

Vízszükséglet



Kiszerezés	Liter (ajánlott)
25 kg	6,0
40 kg	10,0

Keverés



Keverési idő
5 perc

Feldolgozási utasítások

Felhordása glettvassal ajánlott. A rétegvastagságot az alapvakolat felületének minősége szabja meg. A javasolt rétegvastagság kb. 3 mm. Amennyiben teljesen sima felület kialakítása az igény, úgy a felhordott simítóhabarcsot szivacsos dörzsölővel egyenletesen eldolgozzuk, majd a felületet átgletteljük.

Feldolgozás eszközei: kőműves kanál, glettvás, simító.

Ajánlott rétegvastagság



Ajánlott rétegvastagság	3 mm
-------------------------	------

Anyagszükséglet



Anyagigény min.	Anyagigény max.	Anyagigény mértékegység
3	5	kg/m ²

Bedolgozási idő



120 perc

Kezelés az alkalmazás után

Meleg, szeles időben vízpermetezéssel óvjuk a már megszilárdult vakolatot a gyors kiszáradástól. A vakolt felület burkolható, festhető, tapétázható, nemesvakolattal bevonható.

Szerszámok és tisztítási előírások

A munka befejezése után azonnal mossa le a szerszámokat vízzel. A megszáradt maradványokat mechanikusan távolítsa el.

AJÁNLOTT TERMÉKEK

- 2012 PREMIUM
- 2021 MP 501 I
- 2052 MP LEICHT
- 2073 STYROTHERM
- 4460 Gletti Extra

- Egyrétegű kézi alapvakolat
- Gépi alapvakolat
- Könnyített gépi alapvakolat
- Gépi hőszigetelő alapvakolat
- Meszes simítóanyag



MŰSZAKI ADATOK

Fő kötőanyag	szürke cement
Alapanyag	cement és mész kötőanyag, ásványi töltőanyag és tulajdonságjavító adalékok.
Tűzvédelmi osztály	A1
Maximális szemcseméret	0,6mm
Hővezetési tényező (λ) W/mK-ben	0.42
Száraz testsűrűség Kg/m³	1 400

TERMÉK VARIÁNSOK



Cél piac	HU/RO	HU/RO
Net súly	40 kg	25 kg
Csomagolás típusa	zsák	zsák
Csomagoló anyag	papír	papír
Mennyiség raklapon	30	48
Raklap súly	1 200 kg	1 200 kg
Szavatossági idő (Variant level)	12 hónap	12 hónap

Csomagolás típusa	Csomagoló anyag	Tárolási körülmények
zsák	papír	száraz, eredeti csomagolásban

Szolgáltatás igény szerint

A csomagolás ártalmatlanítása A szennyezett csomagolást veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. (lásd az anyag biztonsági adatlapját!) Csak teljesen kiürített és tiszta csomagolás adható át újrahasznosításra. Nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni. A csomagolás ártalmatlanítását a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően végezze.

Minőség A termékek minőségét a gyártó laboratóriumi folyamatosan ellenőrzik.

Jogi kiegészítés Mivel a termék használata és feldolgozása nem tartozik a gyártó közvetlen befolyása alá, a gyártó nem felel a termék helytelen használata vagy feldolgozása által okozott károkért. Ha kétségei vannak a termék használatával vagy feldolgozásával kapcsolatban, javasoljuk, hogy forduljon értékesítési és műszaki képviselőinkhez. A gyártó fenntartja a jogot a műszaki adatlap módosítására, amennyiben annak frissítése szükséges. Az új adatlap kiadása érvényteleníti és helyettesíti az előzőt. Az adatlapok, a termék- és szolgáltatási információk, valamint a gyártó általános szerződési feltételeinek aktuális változata a www.cemix.hu weboldalon érhető el.