

COVERING SYSTEM

8205

BASIS



MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG

Csemperagasztó nedvszívó kerámia lapokhoz

Alap csemperagasztó közepes és nagy nedvszívóképességű kerámia csempékhez.

Kis méretű, könnyű, nedvszívó csempékhez.

Tixotróp: lecsúszásmentes, megkönnyíti a lapok falon való elhelyezését.



Belül: csak fal
kézi

Alkalmazási terület

Kisebb terhelésnek kitett beltéri felületekhez: pl. konyha, nappali, folyosó.
Fagyálló, így száraz, nem fűtött helyekre is alkalmas pl. garázsok.
Csak könnyű terhelésre pl. emberi közlekedés.

EN 12004-1

CT1

IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK



Hőmérséklet min.
5 °C

Hőmérséklet max.
25 °C

Időjárás felhasználás során

Az alacsony hőmérséklet negatívan befolyásolja az érlelést és meghosszabbítja az anyag szilárdulási idejét. A feldolgozás során kerülni kell a fagy, a magas hő, valamint az eső közvetlen negatív hatásait. Az anyag közvetlen melegítése tilos! Ne használja, ha fagy várható.

FELDOLGOZÁS

Alapfelület elvárások

Az aljzatnak meg kell felelnie az érvényes szabványoknak, szilárdnak, laza részecskéktől mentesnek, por-, festék-, formaleválasztó szer-maradványoktól és kivirágzástól mentesnek kell lennie. Kellően érdesnek, száraznak és egyenletesen nedvszívónak kell lennie. A felület nem lehet fagyott vagy vízlepergető. Az aljzatnak stabil térfogatúnak és megfelelően síknak kell lennie.


Alapfelület előkészítés

Nedvszívó és gipsz kötőanyagú aljzatokon Cemix Grundplus alapozót használjunk. A megfelelő sík felület kialakításához alkalmazzunk vízszintes felületen Cemix önterülőt aljzatkiegyenlítő, függőleges felületen Cemix javítóhabarcsot.

Keverék előkészítés

Az anyagot úgy készítjük el, hogy a száraz keveréket az előírt mennyiségű vízbe öntjük és összekeverjük. A keverékhez ivóvizet használjunk. Lassú keverővel keverjük össze. Homogén, csomómentes masszává keverjük és pihentetjük. Ezután ismét röviden keverjük össze.

Vízszükséglet



Kiszerelés	Liter (ajánlott)
25 kg	6 L
5 kg	1,2 L

Keverés



Keverési idő	Keverési fordulatszám Rpm	Érlelési idő min.
5 perc	800	3 perc

Feldolgozási utasítások

A csemperagasztót acél simítóval kenjük fel az alapfelületre, először a felületen teljes fedéssel áthúzzuk, majd fogas simítóval átfésüljük.
A burkolólapokat enyhe nyomással helyezzük el a felületen. A burkolólap pozíciója a nyitott időn belül módosítható. Hosszabb várakozási idő elteltével esetleg a csemperagasztó felületén keletkező bőrösödésnél újra hordjuk fel a ragasztót. A burkolat kiosztásának a szerkezeti dilatációk kialakítását követnie kell. A dilatáció felett nem lehet burkolat, fugakitöltés helyett itt dilatációs profilt vagy rugalmas tömítőanyagot (Szaniterszilikon) kell alkalmazni.

Ajánlott rétegvastagság



Maximális rétegvastagság	5 mm
Minimum rétegvastagság	2 mm

Anyagszükséglet



Anyagigény min.	Anyagigény max.	Anyagigény mértékegység
3	7,5	kg/m²

Kiadósság csemperagasztók

Consumption	6_8mm_tooth_Min	6_8mm_tooth_Max
25 kg	5,2	9,6

Nyitott idő EN12004 szerint



>20 min

Bedolgozási idő



2 óra

Járhatóság



1 nap

Kezelés az alkalmazás után

A felhordás után 24 órán át kerülni kell a közvetlen napsütés, a fagy, a magas hő és páratartalom, valamint az eső közvetlen negatív hatásait. A fugázást csak a teljes kiszáradást követően szabad megkezdeni. A nem nedvszívó csempék meghosszabbítják a kötési és száradási időt.

AJÁNLOTT TERMÉKEK

5450 GRUNDPLUS

Alapozó koncentrátum nedvszívó aljzatokhoz

8610 COLORIN

Emelt minőségű fugázó anyag

MŰSZAKI ADATOK

Fő kötőanyag	szürke cement
Terhelhető	7 nap
Tapadószilárdság vízbe merítés után min. N/mm ² -ben	0,5
Tapadószilárdság melegben tárolva min. N/mm ² -ben	1.5
Tapadószilárdság fagyasztás-olvadástás ciklus után min. N/mm ² -ben	0,5
Tapadószilárdság száraz tárolás után min. N/mm ² -ben	0
Sűrűség Kg/m ³	1 540
Száraz sűrűség Kg/m ³	1 300
Korrozív elemek kibocsátása	CT

TERMÉK VARIÁNSOK



Cél piac

HU/RO/HR/SL

Net súly

25 kg

Csomagolás típusa

zsák

Csomagoló anyag

papír

Mennyiség raklapon

48

Raklap súly

1 200 kg

Szavatossági idő (Variant level)

12 hónap

Csomagolás típusa	Csomagoló anyag	Tárolási körülmények
zsák	papír	száraz, eredeti csomagolásban
zsák	PE	
Szolgáltatás	igény szerint	
Ártalmatlanítási szabályok	A maradékot ne dobja a lefolyóba. Az el nem fogyasztott maradékokat keverje össze vízzel, és hagyja megszilárdulni. Ezután a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően építési hulladékként ártalmatlanítsa.	
A csomagolás ártalmatlanítása	A szennyezett csomagolást veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani (lásd az anyagbiztonsági adatlapot). Csak teljesen kiürített és tiszta csomagolás adható újrahasznosításra. Nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni. A csomagolás ártalmatlanítását a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően végezze.	
Minőség	A termékek minőségét a gyártó laboratóriumi folyamatosan ellenőrzi.	
Jogi kiegészítés	Mivel a termék használata és feldolgozása nem tartozik a gyártó közvetlen befolyása alá, a gyártó nem felel a termék helytelen használata vagy feldolgozása által okozott károkért. Ha kétségei vannak a termék használatával vagy feldolgozásával kapcsolatban, javasoljuk, hogy forduljon értékesítési és műszaki képviselőinkhez. A gyártó fenntartja a jogot a műszaki adatlap módosítására, amennyiben annak frissítése szükséges. Az új adatlap kiadása érvényteleníti és helyettesíti az előzőt. Az adatlapok, a termék- és szolgáltatási információk, valamint a gyártó általános szerződési feltételeinek aktuális változata a www.cemix.hu weboldalon érhető el.	