

OUTDOOR SYSTEM

9303

UNIBETON

KÖZEPES BETONOZÁSI MUNKÁKHOZ. KÖNNYEN KEZELHETŐ.

2 az 1-ben: beton + esztrich

Anyagában besimítható ezért egyenletes, sima felület érhető el.

Finom szemszerkezet és a földnedves állagának köszönhetően, könnyen bedolgozható és lehúzható.

Porzásmentes, sík, szilárd felülete közvetlenül burkolattal ellátható.



Kívül: padló + fal
Belül: padló + fal
kézi

Alkalmazási terület

Nem teherhordó szerkezetek betonozása.

Épületeken belüli betonozás, pl. üregek kitöltése. Ideális szegélyek rögzítésére a kertben.

IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK



Hőmérséklet min.
5 °C

Hőmérséklet max.
25 °C

Időjárás felhasználás során

Az alacsony hőmérséklet negatívan befolyásolja az érlelést és meghosszabbítja az anyag megszilárdulását. A feldolgozás során kerülni kell a fagy, a magas hő, valamint az eső közvetlen negatív hatásait. Az anyag közvetlen melegítése tilos!

FELDOLGOZÁS

Alapfelület elvárások

A fogadófelület legyen megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta, por- és szennyeződés és fagymentes. A műszaki adatlapon szereplő adatok, felhasználási javaslatok és útmutatók csak a megadott körülmények esetén érvényesek. Amennyiben a munkakörülmények eltérőek, illetve az anyag felhasználása a megadottól különböző területen történik, az alkalmazás előtt próbákat kell végezni és/vagy szakvéleményt készíttetni.

Alapfelület előkészítés

A felületet az anyag felhordása előtt Cemix Kontakt ZE tapadóhíddal előkezelni szükséges.

Keverék előkészítés

A száraz keveréket öntsük az előírt mennyiségű vízbe és keverjük össze lassú fordulatszámon működtetett keverőgéppel. A keverék összekeveréséhez használjunk ivóvizet vagy az EN 1008 szabványnak megfelelő vizet. A keverést mindaddig végezzük, míg az anyag homogén, csomómentes nem lesz.

Vízszükséglet



Kiszerezés	Liter (ajánlott)
25 kg	2,25 L

Keverés



Feldolgozási utasítások

Az előkészített aljzatra hordjuk fel az anyagot, majd tömörítsük. pl. a simító ütéseivel. Ezután léccel húzzuk szintre a felületet, majd műanyag vagy acél simítóval simítsuk el. Előny lehet a vibrációs léccel történő tömörítés.

Ajánlott rétegvastagság



Maximális rétegvastagság	100 mm
Minimum rétegvastagság	50 mm

Anyagszükséglet



Anyagigény min.	Anyagigény mértékegység
2	kg/m²/mm

Bedolgozási idő



2 óra

Járhatóság



24 óra

Kezelés az alkalmazás után

A felhordás után 24 órán át kerülni kell a közvetlen napsütés, a fagy, a magas hő és páratartalom, valamint az eső közvetlen negatív hatásait. A felület a felhordást követően kb. 24 óra múlva járhatóvá válik.

MŰSZAKI ADATOK

Fő kötőanyag	szürke cement
Maximális szemcseméret	4mm
Terhelhető	1 nap

TERMÉK VARIÁNSOK



Cél piac	HU/RO/HR
Net súly	25 kg
Csomagolás típusa	zsák
Csomagoló anyag	papír
Mennyiség raklapon	48
Raklap súly	1 200 kg
Szavatossági idő (Variant level)	12 hónap

Csomagolás típusa	Csomagoló anyag	Tárolási körülmények
zsák	papír	száraz, eredeti csomagolásban

Szolgáltatás	igény szerint
A csomagolás ártalmatlanítása	A szennyezett csomagolást veszélyes hulladékként ártalmatlanítsa (lásd a biztonsági adatlapot). Csak teljesen kiürített és tiszta csomagolást lehet újrahasznosítani. Nem szabad őket együttesen ártalmatlanítani. települési hulladékkal. A csomagolást a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
Minőség	A termékek minőségét a gyártó laboratóriumai folyamatosan ellenőrzik.
Jogi kiegészítés	Mivel a termék használata és feldolgozása nem tartozik a gyártó közvetlen befolyása alá, a gyártó nem felel a termék helytelen használata vagy feldolgozása által okozott károkért. Ha kétségei vannak a termék használatával vagy feldolgozásával kapcsolatban, javasoljuk, hogy forduljon értékesítési és műszaki képviselőinkhez. A gyártó fenntartja a jogot a műszaki adatlap módosítására, amennyiben annak frissítése szükséges. Az új adatlap kiadása érvényteleníti és helyettesíti az előzőt. Az adatlapok, a termék- és szolgáltatási információk, valamint a gyártó általános szerződési feltételeinek aktuális változata a www.cemix.hu weboldalon érhető el.